



# Technisches Datenblatt

## Qualitätsspezifikationen

### Palm Twin

	Grammatur	Berstdruck	Berstfaktor	SCT, quer	SCT, quer	CMT 30	CMT 30
Einheit	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norm	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Toleranz	± 3 %	Mindestwert je Rolle	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle	Mittelwert je Lieferung	Mindestwert je Rolle
	80	160	2,0	1,4	1,3	-	-
	85	170	2,0	1,5	1,4	-	-
	90	180	2,0	1,6	1,5	-	-
	100	200	2,0	1,7	1,6	-	-
	110	220	2,0	1,9	1,8	180	170
	125	250	2,0	2,1	2,0	200	190
	130	260	2,0	2,25	2,1	210	200
	150	300	2,0	2,55	2,4	230	220

**Prüfklima:** ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

**Feuchte:** 6,5 - 9 %

Gültig ab 01.06.2023